CFC®-580

Additivo bagnante-disperdente per sistemi all'acqua, solvente e solvent free.

Scheda tecnica
Rev.0 del
09/01/2014

Componenti

Copolimero dell'acido policarbossilico insaturo.

Proprietà Chimico-Fisiche

Aspetto: Liquido giallo scuro.
Contenuto Solido (%): 96 - 100
Densità (20℃): 1.11 ± 0.02

Caratteristiche

- Bagnante-disperdente ad alte prestazioni per TiO_2 e pigmenti inorganici.
- Previene la perdita di resa in paste concentrate di TiO_2 e pigmenti inorganici.
- Conferisce eccellenti prestazioni anti-floating e anti-flooding.
- Migliora il gloss e il livellamento.
- Riduce la viscosità dei prodotti vernicianti e delle paste pigmentarie concentrate.

Settori di Impiego

- Paste Coloranti ad alta concentrazione
- Pitture e Vernici industriali in genere.
- Pitture e Vernici per automotive, car refinish.
- Pitture e Vernici per nautica e Heavy Duty
- Inchiostri e Coil coatings.

Dosaggio Raccomandato

- 4-9% con pigmenti inorganici
- 1-3% con TiO_2
- 25-35% con pigmenti organici

Incorporazione e Istruzioni per l'Utilizzo

- Questo additivo deve essere aggiunto durante il processo di dispersione.

Packaging

- Fustini da kg. 16; Fusti da kg. 180.

Stoccaggio e Manipolazione

- Shelf life: 24 mesi
- Il prodotto dovrebbe essere stoccato ad una temperatura sopra i 5℃.
- Possibile separazione o torbidità durante lo stoccaggio a temperature inferiori a 5℃. Riscaldare fino 30-40℃ e mescolare bene.
- Per quanto attiene la valutazione dei dati tossicologici si rimanda alla scheda di sicurezza.

N.B.: i consigli e le indicazioni di questa scheda tecnica sono forniti in base alla nostra esperienza, ma non possono impegnare la nostra responsabilità. Il nostro servizio tecnico è a disposizione per fornire tutte le ulteriori notizie necessarie

Via Cornalia, 19 – 20124 Milano
Tel. +39.02.66.98.18.69 r.a. – Fax +39.02.67.03.481
Stabilimento e deposito: San Vittore Olona Milano
e-mail: info@macrichemicals.com - www.macrichemicals.com

AZIENDA CON SISTEMA
DI GESTIONE QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV
= ISO 9001 =