



CFC[®]-500HP

**Additivo bagnante-disperdente con proprietà
anti-sedimentanti per sistemi a solvente**

Scheda tecnica

Rev.0 del
09/01/2014

Componenti

Acido policarbossilico e Sali amminici.

Proprietà Chimico-Fisiche

Aspetto: Liquido giallo scuro.

Contenuto Solido (%): 50 ± 2

Densità (20°C): 0.92 ± 0.02

Flash point: 25°C

Caratteristiche

- Eccellente stabilità in barattolo in veicoli di macinazione con pigmenti organici e inorganici.
- Riduce i tempi di lavorazione grazie alla forte efficacia bagnante e disperdente.
- Migliora il gloss e l'anti-flooding.
- Migliora le proprietà di scorrevolezza e il potere coprente.
- Aumenta la dispersione e le proprietà tixotropiche nel bentone.

Settori di Impiego

- Particolarmente indicato per vernici a solvente nel settore edilizia e per vernici protettive in genere.
- Pitture e Vernici alchidiche corto-medio e lungo olio.
- Pitture e Vernici Epossidiche e clorocaucciù.
- Sistemi a forno alchidici, acrilici e poliestere.

Dosaggio Raccomandato

- 0.1~1.0% sul totale della formulazione
- 0.2~1.0% in pigmenti inorganici
- 0.5~1.5% in pigmenti organici

Incorporazione e Istruzioni per l'Utilizzo

- Questo additivo deve essere aggiunto durante la fase di dispersione prima dell'inserimento dei pigmenti.

Packaging

- Fustini da kg. 16; Fusti da kg. 180.

Stoccaggio e Manipolazione

- Per quanto attiene alla valutazione dei dati tossicologici si rimanda alla scheda di sicurezza.

N.B.: i consigli e le indicazioni di questa scheda tecnica sono forniti in base alla nostra esperienza, ma non possono impegnare la nostra responsabilità. Il nostro servizio tecnico è a disposizione per fornire tutte le ulteriori notizie necessarie

Via Cornalia, 19 – 20124 Milano
Tel. +39.02.66.98.18.69 r.a. – Fax +39.02.67.03.481
Stabilimento e deposito: San Vittore Olona Milano
e-mail: info@macrichemicals.com - www.macrichemicals.com

**AZIENDA CON SISTEMA
DI GESTIONE QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV
= ISO 9001 =**